

F-50-SG上塗

- 1. 系統** 変性フェノール樹脂系上塗塗料
- 2. 特徴**
- 1) 耐熱性に優れ、火入れ時の 60~200℃のヒートショックに耐える。
 - 2) 酸化性の酸を除く、鉱酸、有機酸に極めて高い抵抗性を示す。
 - 3) 常温で初期重合するので、施工性に優れる。
 - 4) 局所的な補修が簡単に施工できる。
- 3. 用途**
- 1) 煙突・煙道内面の耐熱・耐酸コーティング用上塗。

4. 塗料性状

項目		内容			
容 姿	1 液性				
荷 姿	20kg				
色 相	グリーン				
光 沢	つや消し				
密 度 (23℃)	塗 料	1.19			
	揮発分	0.79			
加 熱 残 分	68wt%				
乾 燥 時 間	温 度	10℃	20℃	30℃	40℃
	指 触	1.5 時間	60 分	40 分	30 分
	完全硬化	120℃ x 5 時間			
標 準 膜 厚	30µm				
引 火 点	SDS参照				
発 火 点	SDS参照				
爆発限界(下限~上限)	SDS参照				
貯蔵安定期間(20℃)	6ヶ月				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

6. 施工上の注意

- (1) 使用時には十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
- (2) 被塗面の油脂、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
- (3) 希釈にはF-50-S溶剤を使用し、規定した希釈率の範囲内で希釈する。
- (4) 使用量、膜厚は標準的な目安を示すものであり、被塗物の形状、塗装方法などの条件により変動する。
- (5) エアレススプレー塗装の場合は塗料を 60~80 メッシュの金網でろ過する。
- (6) 取扱い上の注意事項などの詳細説明は、別途「SDS」に記載していますので参照ください。

5. 塗装基準

項目		内容	
下 地 処 理	-		
調 合 法	-		
塗 装 方 法	エアレス塗装、刷毛・ローラー塗り		
使用シンナー	F-50-S溶剤		
塗 装 法	塗 装 方 法	エアレス塗装	刷毛・ローラー塗り
	希 釈 率	0~5wt%	0~5wt%
	標 準 使 用 量	0.15kg/m ²	0.12kg/m ²
	標 準 膜 厚	30µm	30µm
	ウエット管理膜厚	75µm	75µm
エアレス塗装条件	1 次圧 0.4~0.5MPa(4~5kg/cm ²)		
	2 次圧 10~15MPa(100~150kg/cm ²)		
	チップ No.163-515~617		
塗 装 間 隔	1)F-50-SG 上塗を塗重ねる場合：12~16 時間		

7. 適合する塗料

下塗：F-50-S 中塗

8. 関連法則

危険物表示	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	メタノール、メチルエチルケトン
劇物表示	-

9. 使用上の注意【警告】

- (1) 引火性の液体である。
- (2) 有機溶剤中毒の恐れがある。
- (3) 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。